



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ακρυλικό **ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ CEMECRYL** είναι 100% ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή επιφανειών από σοβά, εμφανές μπετόν, αμιαντοσιμέντο κ.λ.π, δηλαδή υποστρωμάτων έντονα αλκαλικών και, αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία, προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παρουσιάζει πολύ μεγάλη αντοχή στα αλκάλια και το νερό. Προστατεύει την επιφάνεια από τη υγρασία, τη βροχή και τα καυσαέρια και διατηρεί την ελαστικότητά του στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Απλώνει και δουλεύεται εύκολα. Για οικονομικές, συχνά επαναλαμβανόμενες βαφές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,50 kg/lt.

Απόδοση : 11 - 13 m²/lt ανά στρώση. Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραίωση : Η πρώτη στρώση αραιώνεται με 10 - 20% νερό και η δεύτερη στρώση με 5 - 10% νερό.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Χρώματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων» (Κατ Α/β-Τύπος Υ). Οριακή τιμή ΠΟΕ της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 40gr/lt (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση 28gr/lt ΠΟΕ.

VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

Στέγνωμα : 4 - 6 ώρες. Εξαρτάται από τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Επαναβαφή : 4 - 6 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Λευκό, Γκρι, Γκρι Ανοιχτό, Κεραμιδί, Μαύρο.

Συσκευασία : 750 ml, 3 lt, 9 lt.

11-13
m²/lt



DRY
4-6 h

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ CEMECRYL

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Επιφάνειες χρωματισμένες με κόλλα ασβέστη ή πολύ πορώδεις επιφάνειες, χρειάζονται μια στρώση με αστάρι διαλύτου (viniltoluene – acrylic). Επιφάνειες ξαναβαμμένες με πλαστικό χρώμα χρειάζονται ελαφρύ τρίψιμο και καθάρισμα από τυχόν λίπη ή γράσσα. Τυχόν ατέλειες στοκάρονται. Οι καινούργιες επιφάνειες χρειάζονται μια στρώση με αστάρι πλαστικού. Μεταλλικές επιφάνειες πριν από τη χρήση του πλαστικού βάφονται με αστάρι μετάλλων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **CEMECRYL** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.