



ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ υδατοδιαλυτό ακρυλικής βάσεως. Έχει άριστη πρόσφυση και είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες όπως είναι ο σοβάς, το τσιμέντο, το αμιαντοτσιμέντο, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λ.π. Μειώνει δραστικά την απορροφητικότητα των επιφανειών, έτσι ώστε η βαφή να είναι ομοιόμορφη. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος : 1,02 - 1,04 kg/lit.

Απόδοση : 7-9 m²/lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Αραίωση : 1:4 σε όγκο με νερό ανάλογα με τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Κατηγορία ΠΟΕ : «Συνδεδετικά αστάρια». Τύπος Υ.

Οριακή τιμή ΠΟΕ = 30gr/lit.

Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση = 2gr/lit ΠΟΕ.

Πληρεί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011.

VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού <250°C.

ανάλογα με τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Στέγνωμα : Στεγνό στην αφή σε 1 ώρα. Ανάλογα με τη φύση και το πορώδες της επιφάνειας.

Επαναβαφή : 4 - 6 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

Αποχρώση : Διαφανές

Συσκευασία : 750 ml, 3,6 lt, 10lt.

7-9
m²/kg



DRY
4-6 h

ZEUS CHEMICALS - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ε.Ε.

Έδρα : Ελεκίστρα Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ. 26500

Τηλέφωνο : 2610-641648

www.zeuspaints.com

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από καλή ανάδευση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, μούχλα, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, κ.λ.π. Η επιφάνεια χρειάζεται ελαφρύ τρίψιμο με γυαλόχαρτο πριν την βαφή. Καινούριοι σοβάδες και τσιμέντα, δεν πρέπει να ασταρώνονται και να βάφονται φρέσκοι, αλλά μετά από την πάροδο 3-4 εβδομάδων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.