



## ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΚΡΥFLEX

### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ακρυλικό ελαστομερές υδατικής βάσεως που λειτουργεί ως μονωτικό. Όταν στεγνώσει γίνεται ένα αδιάβροχο ελαστικό προστατευτικό επίστρωμα με άριστη αντοχή σε αλκαλικό και ελαφρά όξινο περιβάλλον. Έχει υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Προσφέρει υψηλή ελαστικότητα (500%) ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και διαθέτει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες. Η σύνθεσή του το καθιστά ιδανικό για δυσμενείς συνθήκες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη βρωμιά. Συστήνεται για στεγανοποίηση και μόνωση ταρατσών, στεγών, αρμών, λαμαρινών, επιφανειών αμιαντοσιμέντου, ξύλου κ.α. Το μονωτικό ταρατσας **ACRYFLEX** μπορεί να ενισχυθεί με πλέγμα για την αποφυγή προβλημάτων όπως οι ρωγμές.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Ειδικό βάρος :** 1,29 - 1,31 kg/lit.

**Απόδοση :** Εξαρτάται από το πάχος της στρώσης. Συνήθως χρησιμοποιείται 1,5 - 4 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση.

**Αραίωση :** Η πρώτη στρώση αραιώνεται με 20% νερό. Για τη δεύτερη και τρίτη στρώση δε συστήνεται αραίωση.

**Κατηγορία ΠΟΕ :** «Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος» (Κατ Α/γ-Τύπος Υ). Οριακή τιμή της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/CE) για αυτό το προϊόν 40gr/lit ΠΟΕ (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος έτοιμου προς χρήση 25gr/lit ΠΟΕ.

VOC ή ΠΟΕ: Πτητικές Οργανικές Ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.

**Ελαστικότητα :** 500% ελαστικότητα, πάχος υμενίου έως 500mm και θερμοκρασία 20°C. Διατηρεί την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες μεταξύ -20°C και 60°C.

**Στέγνωμα :** Το στέγνωμα εξαρτάται από το πάχος. Σε κανονικές συνθήκες χρειάζονται 48 ώρες. Συστήνεται εφαρμογή σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5°C.

**Επαναβαφή :** 24 - 48 ώρες.

Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες και όσο η απορροφητικότητα της επιφάνειας ελαττώνεται.

**Αποχρώση :** Λευκό

**Συσκευασία :** 3,6 lt, 10 lt.

1,5-4  
m<sup>2</sup>/lt



DRY  
24-48 h

ZEUS CHEMICALS - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ε.Ε.

Έδρα : Ελεκίστρα Πατρών, Πάτρα, Τ.Κ. 26500

Τηλέφωνο : 2610-641648

www.zeuspaints.com

# ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΑΚΡΥFLEX

---

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι μετά από καλή ανάδευση.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές. Τυχόν ατέλειες στοκάρονται και τρίβονται με γυαλόχαρτο. Τυχόν ρωγμές πρέπει να ενισχύονται. Επιφάνειες πίσσας ή πολυουρεθάνης ασαρώνονται με **ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ZEUS PAINTS**, ενώ τσιμεντένιες επιφάνειες ασαρώνονται με **ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΦΤΙΟΥ FIXDUR**.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το αστάρι. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στον περιέκτη και καθαρίστε τα αμέσως με νερό και σαπουνάδα.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8-30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος. Νέες τσιμεντένιες επιφάνειες θα πρέπει να αφεθούν να στεγνώσουν πλήρως για 3-4 εβδομάδες πριν από το αστάρωμά τους.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά τον περιέκτη ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μακριά από παιδιά.

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το προϊόν **ΑΚΡΥFLEX** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.